

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดก้านกะพ้อ

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะไม้กวาดที่ทำจากก้านกะพ้อเป็นวัสดุหลัก

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ไม้กวาดก้านกะพ้อ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากการนำก้านใบของต้นกะพ้อ มารีดให้แตกเป็นเส้น นำเส้นใยของก้านใบไปย้อมกับขมิ้นหรือผ่านกรรมวิธีอื่น เพื่อป้องกันมอดหรือแมลง นำไปทำให้แห้ง แล้วมัดรวมกันเป็นกระจุก นำไปยึดติดบนแผ่นพลาสติกด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม อาจเย็บด้วยเชือกในล่อนหรือทากาวยางอีกครั้ง เพื่อให้แข็งแรง ทนทาน นำไปมัดยึดติดไว้กับด้ามที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่น อาจเคลือบด้ามด้วยแล็กเกอร์ สี หรือตกแต่งเพื่อให้สวยงามขึ้น
- ๒.๒ ก้านกะพ้อ หมายถึง ก้านของใบของต้นกะพ้อ ซึ่งเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลปาล์ม ลำต้นมีลักษณะเป็นกอ สูงประมาณ ๔ เมตร ถึง ๖ เมตร ใบมีลักษณะเป็นรูปพัด สีเขียวเข้ม มีก้านใบยาวเล็ก ก้านใบแต่ละใบมีใบย่อยแตกออกจากจุดเดียวกัน ประมาณ ๑๒ ใบ ถึง ๑๘ ใบ ใบย่อยมีความกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ถึง ๑๒ เซนติเมตร ความยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ปลายใบตัด ขอบใบหยักลึกและมีรอยจีบตามความยาวของแผ่นใบ

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน ในด้ามเดียวกันต้องมีเส้นใยก้านกะพ้อขนาดใกล้เคียงกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เป็นด้ามมีความยาวที่เหมาะสมจับได้ถนัดมือ หากมีการทากาวยาง ต้องเรียบร้อย ไม่เลอะเทอะ และไม่ปรากฏร่องรอยการเจาะกัดกินของแมลงให้เห็นเด่นชัด

๓.๒ สี (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่ต่าง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ

๓.๓ การเคลือบเงา (ถ้ามี)

ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๗.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๓.๔ การใช้งาน

เส้นใยก้านกะป้อต้องไม่หลุดออกจากเต้าไม้กวาด

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุ ให้บรรจุไม้กวาดก้านกะป้อในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับไม้กวาดก้านกะป้อได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุไม้กวาดก้านกะป้อทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

- (๑) ชื่อผลิตภัณฑ์
 - (๒) ขนาด
 - (๓) เดือน ปีที่ทำ
 - (๔) ชื่อแนะนำในการดูแลรักษา
 - (๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ไม้กวาดก้านกะป้อที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

- ๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบการใช้งาน การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๔ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าไม้กวาดก้านกะป้อรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี และการเคลือบเงา ให้ใช้ตัวอย่าง ที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๓ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตาม ข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๓ จึงจะถือว่าไม้กวาดก้านกะป้อรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างไม้กวาดก้านกะป้อต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าไม้กวาดก้านกะป้อรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สี และการเคลือบเงา

๗.๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบไม้กวาดก้านกะป้ออย่างน้อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

๗.๑.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ ๗.๑.๒)

ลักษณะที่ตรวจสอบ	เกณฑ์ที่กำหนด	ระดับการตัดสิน (คะแนน)			
		ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง
ลักษณะทั่วไป	ต้องเรียบร้อย แข็งแรง ทนทาน ในด้ามเดียวกันต้องมีเส้นใยก้านกะป้อขนาดใกล้เคียงกัน มีการกระจายตัวในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ส่วนที่เป็นด้ามมีความยาวที่เหมาะสมจับได้ถนัดมือ หากมีการทากาวยาง ต้องเรียบร้อย ไม่เลอะเทอะ และไม่ปรากฏร่องรอยการเจาะกีดกันของแมลงให้เห็นเด่นชัด	๔	๓	๒	๑
สี (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่ต่าง หลุด หรือลอก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์แล้วสีต้องไม่ติดมือ	๔	๓	๒	๑
การเคลือบเงา (ถ้ามี)	ต้องเรียบ สม่ำเสมอ ไม่เป็นเม็ด เป็นคราบ กรอบ แตก หลุด หรือลอก	๔	๓	๒	๑

๗.๒ การทดสอบการใช้งาน

ให้สับัดตัวอย่างไม้กวาดก้านกะป้อโดยแรง ๒๐ ครั้ง แล้วตรวจพินิจ

๗.๓ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ